

AQUASMART® AFROS

Ταχυστέγνωτος πολυουρεθανικός αφρόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AQUASMART®-AFROS** είναι ταχυστέγνωτος πολυουρεθανικός αφρόστοκος μεγάλης ελαστικότητας και καλυπτικότητας με μοναδική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και -20°C. Είναι έτοιμος προς χρήση και κατάλληλος για γρήγορα στοκαρίσματα πριν το βάψιμο, χωρίς συρρικνώσεις και σκασίματα, ιδανικός για πληθώρα εφαρμογών.

Το **AQUASMART®-AFROS** είναι κατάλληλο για επισκευές οπών, χαραμάδων και ρωγμών πάχους έως 5cm σε τοίχους ή εσωτερικές επιφάνειες οροφών, με εξαιρετική εφαρμογή και πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κ.α. Χρησιμοποιείται για γεμίσματα οπών ή τριχοειδών ρωγμών με ένα μόνο πέρασμα. Γεμίζει οπές, χαραμάδες, ρωγμές και αρμούς σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από: τσιμέντο, γύψο/γυψοσανίδες, σοβάδες, πολυστερίνη, παλιές βαμμένες επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- υψηλή ελαστικότητα
- αντοχή ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (υπό του μηδέν),
- ταχυστέγνωτο
- εύκολο στην εφαρμογή και στην επιδιόρθωση,
- θιξοτροπικό, γεμίζει ακόμη και μεγάλες ρωγμές, οπές, αρμούς

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ

Γεμίζει οπές, χαραμάδες, ρωγμές και αρμούς σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από: τσιμέντο, γύψο/γυψοσανίδες, σοβάδες, πολυστερίνη, παλιές βαμμένες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατάλληλα υποστρώματα:

τσιμέντο, γύψο/γυψοσανίδες, σοβάδες, πολυστερίνη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εξαρτάται από την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός καθαρίζονται με νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0.5lt, 1lt, 4lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5-25 °C σε ξηρούς χώρους. Από τη στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του υλικού.

AQUASMART® AFROS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θιξοτροπική μορφή (πριν την εφαρμογή):

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ιξώδες (Brookfield)	cP	ASTM D4287, @ 25 °C	15.000-25.000
Ειδικό βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 @ 20 °C	0,4-0,5
Θερμοκρασία κατά την εφαρμογή	°C	-	>5

Η μεμβράνη (μετά την εφαρμογή):

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θερμική αγωγιμότητα	w/mk	EN ISO 12667	0,04
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-	-20 έως 90
Τάση θραύσης στους 23 °C	kg/cm ² (N/mm ²)	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	50 (5.0)
Ελαστικότητα στους 23 °C	%	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	> 300

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

