

HYPERDESMO®S-WR

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού χαμηλού ποσοστού διαλύτη, θιξοτροπικής ρεολογίας για στεγάνωση και προστασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HYPERDESMO®S-WR** είναι αποτέλεσμα της επένδυσης της **ALCHIMICA™** σε νέες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και ανάπτυξης βελτιωμένων μεθόδων πολυμερισμού. Η επένδυση αυτή, επέτρεψε τη δημιουργία ενός **HYPERDESMO®** με πολύ χαμηλό ποσοστό διαλύτη, ώστε το υλικό να μην είναι εύφλεκτο και οπότε να μεταφέρεται εύκολα ως non-IMO προϊόν.

Το προϊόν είναι ενός συστατικού και πολυμερίζεται με την υγρασία ώστε να δημιουργεί μία πολύ ελαστική και υδρόφοβη μεμβράνη ιδανική για την στεγάνωση θεμελίων, λουτρών και γενικότερα για χρήση οπουδήποτε δεν απαιτείται αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Προϊόντα όπως το ACCELERATOR 3000, SOLVENT-01, αστάρια και πάστες χρωμάτων της **ALCHIMICA™** είναι απόλυτα συμβατά με το υλικό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιημένο προϊόν κατά **CE : 2928-CPR-111**, σύμφωνα με το πρότυπο **EN 1504-2**.

Αντι-ριζική προστασία κατά CEN/TS 14416.

Πιστοποίηση κατά ASTM C 836/C 836M -18.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγάνωση και προστασία:

- Τοιχίων
- Ανθώνων
- Βεραντών και μπαλκονιών (κάτω από πλακίδια)
- Δωματών/ταρτσών (προστατευμένο)
- Λουτρών (κάτω από πλακίδια)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν προτείνεται για:

- Έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία
- Επιφάνειες με χαμηλή συνεκτικότητα
- Στεγάνωση επιφανειών πισίνας οι οποίες έρχονται σε απευθείας επαφή με επεξεργασμένο με χημικά νερό.
- Εφαρμογές στις οποίες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες
- Στεγάνωση κάτω από σκουρόχρωμα πλακίδια (εκτεθειμένα) και πάνω από θερμομονωτικά υλικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες
- Μη εύφλεκτο
- Μη τοξικό μετά τον πολυμερισμό
- Διαπερατότητα υδρατμών
- Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς
- Αντοχή στο ψύχος, η μεμβράνη παραμένει ελαστική μέχρι και τους -40°C

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατάλληλα υποστρώματα:

Σκυρόδεμα (οπλισμένο ή μη), αμιαντόπλακες, γαρμπιλομωσαϊκό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωμένα μέταλλα και -με ειδικό αστάρι- γαλβανιζέ και αλουμίνιο. Για άλλου είδους επιφάνειες επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας.

HYPERDESMO®S-WR

Συνθήκες υποστρώματος όπου δεν απαιτείται αστάρι:

- Αντοχή σκυροδέματος: C20/25.
- Υγρασία επιφάνειας: $W \leq 5\%$.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: $t = 5-35^{\circ}\text{C}$.
- Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας: $< 85\%$.

Συνθήκες υποστρώματος στις οποίες απαιτείται αστάρι:

Βλ. *πίνακας επιλογής αγκυρωτικού*

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζετε την επιφάνεια από σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Σε περίπτωση άοπλης εφαρμογής του υλικού οι ενδεχομένως υπάρχουσες έντονες ρηγματώσεις της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν από την τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη **HYPERSEAL®-25LM-S**.

Πριν από την εφαρμογή ανακατεύετε το υλικό χειροκίνητα ή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για περίπου 10'.

Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δύο στρώσεις.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: $1,5-2\text{kg/m}^2$

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς με στεγνό χαρτί/ύφασμα και στη συνέχεια με SOLVENT-01. Δεν προτείνεται επαναληπτική χρήση ρολών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία: 6kg, 25kg. Χρώμα: Μαύρο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον παραμένει στα κλειστά δοχεία, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία $5^{\circ}\text{C}-25^{\circ}\text{C}$ σε ξηρούς χώρους. Από την στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

HYPERDESMO[®]S-WR**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Σε ρευστή μορφή (πριν από την εφαρμογή):**

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ιξώδες (BROOKFIELD)	cP	ASTM D4287, σε 25°C	3.500-7.000
Ειδικό βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475/DIN 53217/ISO 2811, σε 20°C	1,50-1,60

Η μεμβράνη (μετά την εφαρμογή):

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-	-40°C-60°C
Σκληρότητα	Shore A	ASTM D2240/DIN 53505/ISO R868	60
Τάση θραύσης στους 23°C	kg/cm ² (N/mm ²)	ASTM D412/EN-ISO-527-3	>20 (>2)
Ελαστικότητα στους 23°C	%	ASTM D412/EN-ISO-527-3	>1000
Διαπερατότητα υδρατμών	gr/m ² .hr	ASTM E96 (Water Method)	0,8

HYPERDESMO®S-WR

CE
15
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7, 11528 Αθήνα, Αττική, Ελλάδα
2928-CPR-111
EN 1504-2: 2004
2928
HYPERDESMO S-WR
Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση
www.alchimica.com

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO ₂	$s_D > 50\text{m}$	EN 1504-2: 2004
Διαπερατότητα υδρατμών	$s_D < 5\text{m}$ Class I (διαπερατό)	
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$	
Αντοχή συγκόλλησης μετά από θερμική συμβατότητα	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass F	
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3	
Γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1062-11, για εξωτερική χρήση -φουσκάλες -ρωγμές -ξεφλούδισμα -αλλαγή χρώματος	Καμία αλλαγή	

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΙΝΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

